

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1170

Paraffin für die Histologie
Schmelzpunkt 56–58 °C

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Erstarrungspunkt (DIN-ISO2207)	54–56,0 °C
Ölgehalt (DIN 51531)	0,0–0,50 %
Nadelpenetration 25 °C (DIN 51579)	14–18 1/10 mm
Farbe (Saybolt)	29–30